

# STUCCO EPOXY ONE

Pipe Protection Products

Stucco epossidico a presa rapida plasmabile

## - SCHEDA TECNICA -

E' un formulato bicomponente:

Comp. A di colore bianco a base di resina epossidica liquida fillerizzata

Comp. B di colore grigio a base di polimercaptano caricato.

### **IMPIEGHI PRINCIPALI:**

E' un prodotto di impiego molto versatile. Oltre alle applicazioni già possibili con lo stucco normale è impiegabile in officine per riparare fori ed incrinature in serbatoi, radiatori, tubazioni.

Aderisce bene su tutti i metalli, legno, ceramica, fibra di vetro, plastica rigida, vetro, piastrelle.

E' impiegabile per lavori di manutenzione nelle case, nelle fattorie, per carrozzerie di macchine, roulottes, motocicli, imbarcazioni. Serve come collante per marmo, pietra, legno, ceramica, metallo. Si può ristrutturare, ricostruire, rifare, adattare, restaurare statue, fregi, rosoni o riportare materiale mancante su travi in cemento ammalorato.

### **CARATTERISTICHE GENERALI:**

Il prodotto stucco aderisce su superfici umide ed anche sott'acqua.

L'indurimento è completo entro 15 minuti.

E' possibile effettuare sigillature, riparazioni, riporti, senza svuotare impianti, serbatoi, condotte, caldaie.

Sono possibili riparazioni sott'acqua come piscine, acquari, serbatoi, tralici.

Può essere applicato in qualsiasi spessore, è perfettamente modellabile.

Non cola, né gonfia, né gocciola. Può essere trapanato, limato, segato, forato, verniciato.

Non si fessura, non ha ritiro, resiste all'acqua, agli olii, ai carburanti.

### **CARATTERISTICHE:**

Peso specifico a 20°C

Comp. A 2300 gr/lit

Comp. B 2400 gr/lit.

Colore dopo la miscela A+B grigio scuro

Durezza Shore A: 90

Resistenza a trazione:  
(ASTM D 638) 380-470 Kg/cm<sup>3</sup>

Resistenza alla compressione:  
(ASTM D 695) 1200-1300 Kg/cm<sup>3</sup>

Resistenza alla flessione:  
(ASTM D 790) 500-600 Kg/cm<sup>3</sup>

Resistenza termica d'esercizio: 100-120°C

Temperatura per breve tempo: 150°C

#### **PipeTech s.r.l.**

Sede legale e operativa:

Viale Edison, 13

20090 TREZZANO S. N. (MI)

Tel. 02/4450542

Fax 02/4454225

e-mail: [info@pipetech.it](mailto:info@pipetech.it)

P.IVA 13182050156

Capitale sociale € 25.500 i. v.

### **MODALITA' APPLICATIVE:**

Prelevare la stessa quantità dei due componenti ed impastare manualmente sino a colorazione uniforme.

Applicare subito facendo pressione per favorire l'adesione.

Il prodotto miscelato dev'essere impiegato entro 3' a temperatura di 20°C ed entro 1' a 35°C.

Tempo di indurimento medio fuori acqua:

15' a 20°C

5'-6' a 35°C

SOTT'ACQUA 20' CIRCA

### **STABILITA'**

Se conservato in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore e nei suoi contenitori originali, il prodotto ha la stabilità minima di **12 mesi** dalla data di produzione.

### **CONFEZIONI:**

In blister con protezione in plexiglass.

Sul prodotto, all'interno del blister cilindrico, viene applicata un'etichetta con un numero di 6 (sei) cifre che indica la data di produzione:

es: **8 002 25**

Anno di produzione  
Es: 8 è il 2008

Giorno di Produzione  
Es: 002 è il 2 Gennaio

Codice Produzione interno

**N.B.** Il prodotto può essere impastato con le mani. E' buona norma usare guanti sottili di gomma. Pelli sensibili possono essere allergiche, in questo caso lavarsi subito le mani con acqua e sapone.

---

#### **PipeTech s.r.l.**

*Sede legale e operativa:*

Viale Edison, 13

20090 TREZZANO S. N. (MI)

Tel. 02/4450542

Fax 02/4454225

e-mail: [info@pipetech.it](mailto:info@pipetech.it)

P.IVA 13182050156

Capitale sociale € 25.500 i. v.